



**Diametro** 10.5 mm  
*Diameter*

**Lunghezza** m  
*Length*

Forza d'impatto 5,12 kN  
*Impact force*

Numero di cadute 22  
*Number of falls*

Peso g/m 68,4 g/m  
*Weight per meter*

Allungamento statico 3,1%  
*Static elongation*

Ritiro in acqua 2,3%  
*Water shrinkage*

Carico di rottura 29,22 kN  
*Breaking load*

**CORDA SEMI-STATICA / SEMI-STATIC ROPE**

**Ref.2810A - IRIIDIUM 10.5 mm WITH LOOP**  
**Carico di rottura / Breaking strength: 2200 daN**

**🇮🇹** **CORDA STATICA DI TIPO A:**  
Utilizzo per lavori su corda in altezza, speleologia, canyoning, soccorso. Corda robusta per applicazioni severe.

**🇬🇧** **TYPE A STATIC ROPE:**  
Use for working at heights on ropes, caving, canyoning, rescue. Sturdy rope for harsh applications.

**🇫🇷** **CORDE STATIQUE DE TYPE A:**  
Utilisation pour travaux sur corde en hauteur, spéléologie, canyoning et secours. Corde robuste pour applications lourdes.

**🇩🇪** **STATISCHES SEIL TYP A:**  
Verwendung für Höhenarbeiten am Seil, Speläologie, Canyoning, Rettung. Robustes Seil für schwierige Anwendungen.

**🇪🇸** **CUERDA ESTÁTICA TIPO A:**  
Se usa para trabajos con cuerda en altura, espeleología, barranquismo o salvamento. Cuerda robusta para aplicaciones más complejas.

**🇳🇱** **TYPE A STATISCH TOUW:**  
Voor gebruik bij werken op hoogte met touwen, speleologie, canyoning en redding. Sterk touw voor ruwe omstandigheden.

**🇸🇪** **STATISKT REP AV TYP A:**  
Användning vid arbete på hög höjd, speleolog, canyoning, räddningsarbeten. Robust rep för svår användning

**🇳🇴** **STATISKE TAU AT TYPEN A:**  
Bruk av tau for arbeider i høyden, huleforskning, juving, redningsarbeid. Et robust tau for tunge jobber og vanskelige forhold.

**🇷🇺** **СТАТИЧЕСКАЯ ВЕРЕВКА ТИПА А:** Для работ на высоте, спелеологии, каньонинге, спасательных работах. Прочная веревка для жестких условий работы.

# IRIDIUM 10.5

Ref. 2810

Diametro Diameter	10.5 mm
Peso al metro Weight per meter	68,4 g/m
Calza % Cover %	38%
Anima % Core %	62%
Forza d'impatto Impact force	5,12 kN
Numero di cadute F1 Number of falls F1	22
Annodabilità Flexibility to knot	0,7
Scorrimento della calza Sheath slippage	0 mm
Allungamento Elongation	3,1%
Carico di rottura Breaking load	29,22 kN
Rottura con nodo a otto Strenght with figure of 8 knot	19,5 kN
Ritiro in acqua Shrinkage in water	2,3%
Materiale Material	Polyamide 6

Dati tecnici di certificazione: le condizioni di stoccaggio, l'invecchiamento, l'umidità e altre variabili possono influire sulle prestazioni della corda.

Certification technical data: stock conditions, ageing, moisture and other variables may affect rope performances.

is a brand owned by **CAMP** SPA

**CAMP**  
Safety

**CONCEZIONE ARTICOLI MONTAGNA PREMANA**

Via Roma 23, 23834 Premana (LC) - ITALY  
Tel. +39 0341 890117 Fax +39 0341 818010

[www.camp.it](http://www.camp.it) - [contact@camp.it](mailto:contact@camp.it)